

ديورا نيل – فلو جارد اى بى 250

دهان ايبوكسى نهائي من مركبين خالى من المذيبات

الوصف :

فلو جارد اى بى 250 عبارة عن دهان نهائي ايبوكسى من مركبين خالى من المذيبات ذو جودة عالية صمم خصيصا ليعطى طبقة حماية قوية لحماية الارضيات الخرسانية والصناعية . يوفر مقاومة كيميائية وميكانيكية عالية مما يعطيه عمر افتراضى أطول.

المميزات :

- مقاومة عالية للكيماويات والمذيبات
- مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والصدمات
- خالى من المذيبات حيث يمكن استخدامه في الأماكن المغلقة
- سهولة في الفرد ومعدلات استهلاك جيدة
- يعطى مظهر لامع خالى من الفواصل

الاستخدامات :

فلو جارد اى بى 250 صمم خصيصا للاستخدام كدهان نهائي

- المنشآت الصناعية : المصانع – مناطق الإنتاج – المخازن
- الأماكن التجارية : المحلات – المولات – صالات العرض – المكاتب .
- مواقف السيارات وخاصة في المنحدرات التي تحتاج الى مقاومة عالية للبرى والاحتكاك
- أماكن التصنيع والمختبرات الغذائية والدوائية التي تحتاج أرضيات خالية من الفواصل سهلة التنظيف ومقاومة للبقع.

المواصفات الفنية :

المظهر	لامع
اللون	ملون طبقا RAL
المحتوى المطلوب بالحجم	100 % ± 2 %
معدل الاستهلاك النظري	2.5 م / 2 كجم سمك فيلم جاف 250 ميكرون
زمن الجفاف	جفاف سطحي 8 ساعات دهان الوجه الثانى 24 ساعة الجفاف النهائى 7 ايام

طريقة التشغيل

❖ تجهيز السطح

- تأكد من ان السطح نظيف وخالى من اى زيوت او شحوم او اى اجزاء ضعيفة
- فى حالة الخرسانة الجديدة يجب ان يمر على الصب ٢٨ يوم للوصول الى التصلد الكامل

- فى حالة الخرسانة القديمة يجب الا تزيد نسبة الرطوبة عن ٥%
- يجب صنفرة السطح باستخدام طريقة مناسبة للصنفرة لتحقيق افضل التصاق بين السطح وبين الدهان
- فى حالة التطبيق على دهان موجود مسبقا يجب التأكد من ان التصاقه جيد ولا يوجد اى اجزاء ضعيفة

❖ التطبيق

- **البرايمر** : قم بدهان طبقة من البرايمر باستخدام FLOGUARD EPR 100 او FLOGUARD EPR 50 ويمكنك استخدام FLOGUARD EP 250 كبرايمر عند التخفيف بنسبة ٥ _ ١٠ %
- **الخلط** : قم بتقليب الريزن جيدا قبل الاستخدام ثم قم باضافة المصلب والتقليب جيدا باستخدام قلاب ميكانيكى لمدة ٣ دقائق للوصول الى افضل درجة من التجانس.
- **التطبيق** : قم بالتطبيق باستخدام الرولة او الفرشاة او مدس الرش .

العبوات :

- متوفر في عبوات 20 كجم (الريزن + المصلب).

الصلاحية والتخزين :

- الصلاحية 12 شهر في العبوات الاصلية محكمة الغلق وغير معرضة لاشعة الشمس المباشرة او الحرارة الزائدة