



اكوامينت فلكس ٣٠٠ دهان أسمنتي مرن من مركبين عازل للرطوبة والمياه

الوصف :

اكوامينت فلكس ٣٠٠ دهان أسمنتي مرن مكون من مركبين (بودرة + سائل)، مصمم لتوفير طبقة عزل قوية ومقاومة لتسرب المياه.

المميزات :

- مرونة جيدة تمنع من تكوين الشروخ والتشققات في الدهان.
 - التصاق ممتاز مع الأسطح الخرسانية.
 - مقاومة عالية لنفاذية المياه والرطوبة.
 - سهل التطبيق بالفرشاة أو الرولة.
 - غير سام وآمن للاستخدام.
- اكواسيل ١٠٠ يصلح للاستخدام
 - عزل الحمامات والمطابخ
 - عزل الأسطح والبلكنات
 - عزل القواعد الخرسانية والأساسات
 - حماية الخرسانة من الرطوبة.

المواصفات الفنية (٢٥ م) :

اللون	رمادي فاتح
الكثافة (سائل + بودر)	٢ كجم / لتر
نسبة الخلط	٢٠ كجم بودر + ٥ كجم سائل (مجموعة كاملة)
فترة التشغيل	٣٠ - ٤٥ دقيقة
زمن دهان الوجه التالي	٢ - ٤ ساعات

العبوات :

- مجموعة ٢٥ كجم (شيكاره بودر ٢٠ كجم + جركن سائل ٥ كجم)

الصلاحية والتخزين :

- الصلاحية ١٢ شهر في العبوات الاصلية محكمة الغلق وغير معرصة لاشعة الشمس المباشرة او الحرارة الزائدة او التجميد.

طريقة الاستخدام

تحضير السطح

- يجب ان يكون السطح نظيفا وخالي من الأتربة والزيوت وای بقايا ضعيفة.
- يتم ترطيب السطح بالماء بشرط الا يحدث تجمع للمياه على السطح.

الخلط :

- يتم وضع 3/4 كمية السائل في وعاء مناسب للخلط ووضع كمية البودر على السائل اثناء تشغيل قلاب ميكانيكي على سرعة متوسطة ثم التقليب لمدة دقيقتين واطافة باقى كمية السائل ثم التقليب جيد على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق.

التطبيق

- يتم تطبيق الوجه الأول بالفرشاة أو الرولة
- بعد الجفاف (٢-٤ ساعات) يتم تطبيق الوجه الثاني بطريقة متعامدة على الوجه الأول.