



## اكوامينت فلكس ٣٨٠

دهان أسمنتي فائق المرونة من مركبين عازل للرطوبة والمياه.

### الوصف :

اكوامينت فلكس ٣٨٠ دهان أسمنتي فائق المرونة مكون من مركبين (بودرة + سائل)، مصمم لتوفير طبقة عزل قوية ومقاومة لتسرب المياه.

### المميزات :

- مرونة فائقة تمنع من تكوين الشروخ والتشققات في الدهان.
- التصاق ممتاز مع الأسطح الخرسانية.
- مقاومة ممتازة لنفاذية المياه والرطوبة.
- سهل التطبيق بالفرشاة أو الرولة.
- غير سام وآمن للاستخدام.
- يصلح للاستخدام الداخلى والخارجى.
- عزل الحمامات والمطابخ
- عزل الأسطح والبلكنات
- عزل القواعد الخرسانية والأساسات.
- عزل خزانات المياه وحمامات السباحة
- حماية الخرسانة من الرطوبة.

### الاستخدامات :

### المواصفات الفنية ( ٢٥ م ° ) :

اللون	رمادى فاتح - ابيض - ازرق فاتح
الكثافة ( سائل + بودر )	٢ كجم / لتر
نسبة الخلط	٢٠ كجم بودر + ١٠ كجم سائل ( مجموعة كاملة )
فترة التشغيل	٣٠ - ٤٥ دقيقة
زمن دهان الوجه التالي	٢ - ٤ ساعات

### العبوات :

- مجموعة ٣٠ كجم ( شيكاره بودر ٢٠ كجم + جركن سائل ١٠ كجم )

### الصلاحية والتخزين :

- الصلاحية ١٢ شهر في العبوات الاصلية محكمة الغلق وغير معرضة لاشعة الشمس المباشرة او الحرارة الزائدة او التجميد.

### طريقة الاستخدام

#### تحضير السطح

- يجب ان يكون السطح نظيفا وخالى من الأتربة والزيوت واى بقايا ضعيفة.
- يتم ترطيب السطح بالماء بشرط الا يحدث تجمع للمياه على السطح.

#### الخلط :

- يتم وضع 3/4 كمية السائل في وعاء مناسب للخلط ووضع كمية البودر على السائل اثناء تشغيل قلاب ميكانيكى عى سرعة متوسطة ثم التقليب لمدة دقيقتين واطافة باقى كمية السائل ثم التقليب جيد على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق.

#### التطبيق

- يتم تطبيق الوجه الأول بالفرشاة أو الرولة
- بعد الجفاف (٢-٤ ساعات) يتم تطبيق الوجه الثانى بطريقة متعامدة على الوجه الأول.